

# SCHULLER- KREATIVleichtbeton

## LEICHTbeton mit Recyclingglasgranulat

Die Daten entsprechen dem letzten Wissensstand und vorliegenden Meßergebnissen von der Universität Innsbruck (MTI) & einer staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle zu Baustoffen mit Recyclingglasgranulat Zuschlag.

Beton nach Eigenschaften ONR 23303			Werte	Anforderungen
<b>Allgemeine Anforderungen:</b>	<b>Norm &amp; Prüfung</b>			
max W/B	ONR 23303	NA 3.1.47	0,4	
Grösstkornklasse Dmax	EN 12620	4.2.2	Dmax 4mm	
Konsistenz	ONR 23303		F 45	
Würfeldruckfestigkeit nach 7 Tagen	ONR 23303		6,5N/mm <sup>2</sup>	
Würfeldruckfestigkeit nach 56 Tagen	ONR 23303		8N/mm <sup>2</sup>	
Frost- & Taubständig	ONR 23303		XF4	
Biegezugfestigkeiten	ONR 23303		0,78 N/mm <sup>2</sup>	
Chloridgehaltsklasse	ONR 23303	5.2.7	CL 0.10	
Gesteinskörnung (leichte Gesteinskörnung)	EN 13055-1	5.2.3	Recyclingglasgranulat	zertifiziert
Wasserundurchlässig	ONR 23303		XC3	
Frischbetonrohddichte	ONR 23303		820 kg/m <sup>3</sup>	
Elastizitätsmodul			3,870 N/mm <sup>2</sup>	
Chloridhaltigem Gewässer			XA1L , XD3	
Rohdichteklasse (für Leichtbetone)	EN 12350-6	4.3.2	D0.8/1.0	

Mit Erscheinen dieses Datenblattes werden alle älteren Versionen ungültig. Die Angaben dieser Produktinformation basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Aus den Daten lassen sich keine rechtlichen Ansprüche ableiten. Der Verarbeiter hat durch Versuche und Prüfungen sicherzustellen, dass das Produkt für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist. Der Verarbeiter hat bestehende Gesetze, Normen und sonstige Bestimmungen eigenverantwortlich einzuhalten. Informationsstand März 2015